

TRAFFIC

Dvousložkový polyuretanový lak na vodní bázi k povrchové úpravě dřevěných podlah, vystavených zvláště silnému provoznímu zatížení chůzí. Jedná se např. o obchodní a kancelářské prostory, školy apod. Má vysokou odolnost proti oděru a stopám po podrážkách bot.

Upozornění:

Pro dřevěné podlahy s rizikem bočního slepení hran jednotlivých prvků jako jsou např. dřevěná dlažba, prkenné podlahy z měkkých dřev, průmyslová mozaika a parkety na podlahovém topení, se doporučuje základní nátěr laky Prime nebo Seal.

ZPRACOVÁNÍ

K 10 dílům laku Traffic přidejte 1 díl tužidla Traffic. Tento roztok důkladně promíchejte nejméně po dobu 15 sec. Rostok laku s tužidlem musí být zpracován během 5 hodin. Povrch, který má být lakován, musí být důkladně přebroušen, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro konečnou úpravu povrchu před lakováním je vhodné použít talířovou brusku se systémem BonaAbrasive Scrad, brusným papírem, mřížkou č. 120, popř. jemnějším brusivem.

Pozn.: během aplikace laku a jeho schnutí nesmí teplota laku a místnosti klesnout pod +13 °C. Lak nechte po dobu cca 2 hod. v místnosti určené k aplikaci laku vytemperovat na teplotu místnosti.

Upozornění:

Lak nevylévejte do mělké nádoby, po přidání tužidla ihned vše důkladně promíchejte.

Náradí k nanášení laku:

Váleček Bona, kompaktní lakovací kartáč, popř. jiný vhodný aplikátor. Důležité je, aby nástroj nebyl vlhký, protože to pak může způsobit lesklá místa na matovém povrchu.

Doporučené způsoby aplikací:

1. 1x Prime, Seal
2–3x Traffic
2. 2–3x Traffic (při přelakování)

Lak nanášejte lehkými pohyby a rovnoměrně, přitom se vyhýbejte jeho nadměrnému hromadění, přímému slunečnímu světlu a průvanu v místnosti. Po důkladném vytvrzení prvního nánosu doporučujeme lehké mezibroušení bruskou se systémem BonaAbrasive Scrad.

Hotové lakované parkety (Fertig parkety) a lakované staré dřevěné podlahy.

Traffic má obvykle velmi dobrou přilnavost k tzv. „Fertig parketám“ (hotové lakované parkety) a starým lakovaným dřevěným povrchům. Povrch určený k lakování musí být dobře odmaštěn tj. prost olejů, vosků, leštěnek a podobných přípravků. Vždy proveďte před celkovým lakováním zkoušku přilnavosti laku a lehce přebruste menší plochu podlahy (několik dm²) a naneste lak. Po 2–3 dnech zkuste aplikovaný lak seškrábnout mincí. Pokud má tento lak dobrou přilnavost a neodlupuje se od původního povrchu ve fólii, můžete pokračovat v aplikaci laku. Než lak začnete nanášet, doporučujeme dobré odmaštění povrchu, přebroušení starého (původního) laku, nejlépe způsobem BonaAbrasive Scrad, brusným papírem, mřížkou č. 150. Poté, po důkladném vyčištění povrchu, aplikujte 2–3 vrstvy laku Traffic.

Pozn.: Počet vrstev aplikovaného laku se řídí předpokládaným stupněm provozního zatížení a požadovaným vzhledem podlahy.

TECHNICKÁ DATA

Složení: dvousložková polyuretanová vodná disperze

Hodnota pH: Lak: cca 8, Tužidlo: –

Hustota: Lak: 1040 kg/m³
Tužidlo: 1090 kg/m³

Stupeň lesku: cca 15 – mat

Ředění: Bona Traffic je po smíchání s tužidlem připraven k okamžitému použití. V žádném případě neředit vodou!

Spotřeba: 8–10 m²/litr (100–120 g/m²) na jednu vrstvu válečkem SRN pro vodní laky.

Doba schnutí: 3–4 hodiny při 20 °C/60 % RH. Takto ošetřená podlaha je pochůzná po zhruba 8 hodinách od aplikace poslední vrstvy nátěru. Po cca. 1 týdnu je povrch zcela vytvrzen. Koberce/předložky nepokládat na podlahu před uplynutím 7 dnů.

Čištění: Náradí – čistou vodou, bezprostředně po aplikaci.

Zaschlý lak – acetonem

Pracovní oděv bezprostředně po znečištění – vodou.

Trvanlivost a podmínky skladování: 1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu. Chraňte před mrazem! Uchovávejte mimo dosah dětí! V létě skladujte v chladu.

Forma balení: kanystry, karton 2x 4,5 l – lak
3x 0,45 litru – tužidlo

Ošetřování:

Tímto způsobem upravenou podlahu udržujte prvních 14 dnů čistou vodou pomocí mírně navlhčeného froté mopu, případně neutrálního čistícího prostředku Parkett Polish Remover. Vykazuje-li lakovaná podlaha (zvláště při silném provozním zatížení) známky lehkého opotřebení, použijte prosím přípravek Parkett Freshen Up, dle návodu na jeho etiketě. Lak na podlaze bude vypadat díky tomuto přípravku jako nový. K ošetřování lakované podlahy nepoužívejte prosím prostředky ze syntetických mikrovláken, které mají abrazivní účinek. Hrubé volné nečistoty odstraňujeme výkonným vysavačem.

Údržba:

Vysáváním prachu a nečistot, dobře vyždímaným froté mopem. Pro běžné čištění použijte naředěný Parkett Polish Remover, velké znečištění odstraníme pomocí koncentrovaného přípravku Parkett Polish Remover. Pro údržbu lakovaných dřevěných podlah si vyžádejte u prodejců firmy Bona CR speciální návody na ošetřování a údržbu.

RIZIKOVÁ OPATŘENÍ

Riziko ohrožení zdraví:

TRAFFIC – Tužidlo

Výstražné symboly nebezpečnosti: Xi

Obsahuje izokyanát. Obsahuje hydrofilní alifatický polyizokyanát 70–80 %.

R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

R 42 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování.

R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

TRAFFIC – Lak

Nepodléhá povinnosti označení.

Bezpečnostní upozornění:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 23 Nevdechujte páry - nutno použít ochrannou dýchací masku.

S 24 Zamezte styku s kůží.

S 25 Zamezte styku s očima.

- S 29 Zbytky látky nevylévejte do kanalizace.
S 37 Používejte gumové ochranné rukavice.

Dodržujte zásady hygieny a bezpečnosti práce. Po dobu aplikace a alespoň 5 dnů po ní zajistěte důkladné bezprůvanové větrání. Traffic při dodržování doporučeného způsobu použití nepředstavuje zdravotní riziko.

Schválen SZÚ Praha, pod č. CZŽP 12-1557/98, Ex.: 382365.
Certifikován AO č. 224 pod č. 02 0946 V/AO, STO- AO 224- 887/2002

Riziko ohrožení životního prostředí:

Výrobek není klasifikován jako látka ohrožující životní prostředí.

Nebezpečí požáru: Výrobek nepředstavuje nebezpečí požáru. Ve smyslu ČSN 65 0201 nehořlavá kapalina.

- S 43 V případě požáru použijte vodní, pěnový nebo CO₂ hasící přístroj. Používejte dýchací přístroj.

Opatření první pomoci:

- S 24/28 Zamezte styku s kůží. Při styku kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
S 25/26 Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 46/62 Při požití vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Informace o zneškodňování:

Způsoby zneškodňování látky/přípravku/kontaminovaného obalu:

Nespotřebované materiály nebo obaly (plastové nebo plechové obaly), zneškodněte v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. jako nebezpečný odpad v místech určených pro sběr nebezpečných odpadů.

Katalogové číslo nebezpečného odpadu	Název odpadu
080409	Odpadní lepidla a těsnící materiály s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
150110	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Nakládání s obaly:

Identifikační značka

- grafická značka podle ČSN 77 0052-2 obr. 2
- abecední kód PE-HD (Vysokohustotní lineární polyetylén)
- číselný kód 02
- piktoqram na etiketách: INTERSOH RECYCLING a Grüne punkt (Zelený bod).

Recyklace nebo případné jiné využití obalů je možné po vymytí vnitřku obalů vodou (ihned po spotřebování obsahu). Nepoužívat však pro potravinářské účely. Výrobky v opakovaně použitelných obalech nedodáváme.

Zpětný odběr a využití odpadu z obalů:

Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.

Opatření při nechtěném úniku látky:

S 24/25 Zamezit kontaktu s kůží a očima: Zamezit úniku do vod a kanalizace. Zachytit do textilií, nebo jiných absorbentů a předat na řízenou skládku.

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem Bezpečnostním listu.

Výrobce:

BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden

Dovozce:

Bona CR spol. s r.o., Ohradní 65, 145 00 Praha 4, tel.: 800 100 103